

VAPOR 140

PARNA KOČNICA



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,45 mm	18 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 230/180 N/50 mm	26/21 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 35/40 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 125/145 N	28/33 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 310 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 22000	oko 50 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Vodeni stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V140	VAPOR 140	–	1,5	50	75	5	164	807	30