

# TERMI FLOOR SOIL

CE  
EN 13967

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO ZÁKLADY  
ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI TERMITŮM

## SLOŽENÍ

- ① jedna vrstva: nízkohustotní fólie z PE



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	-	150 g/m <sup>2</sup>	0.49 oz/ft <sup>2</sup>
Tloušťka	-	0,15 mm	6 mil
Pevnost v tahu MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Prodloužení MD/CD	-	550/650 %	-
Pevnost v protržení MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Pevnost v tahu MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Propíchnutí (Dart test)	-	270 g	-
Nepropustnost pro kapalnou vodu (60 kPa)	EN 1928	vyhovující	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída F	-
Teplotní odolnost	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Hustota	-	cca 950 kg/m <sup>3</sup>	cca 59 lbm/ft <sup>3</sup>
Účinek proti termitům	-	10 let	-

Zkoušky účinnosti proti termitům v různých zeměpisných oblastech včetně Evropy, Severní Ameriky, jižní Afriky a Asie. Více informací vám poskytne naše technické oddělení.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 04.

## KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	role [m]	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46