

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 2 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 3 οπλισμός: ύφασμα από PL
- 4 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 1	A DIN 18531 B4119 E-do nsk	D ZVDH USB-A UDB-A	CH SIA 232 VWA-90mm UD(g)	F DTU 31.2 ETSD TR2	I UNI 11564 PSR2 A
---	------------------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-1	750 g/m ²	2.46 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	38 m	0.09 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	200/200 N	45/45 lbf
Αδιαπερατότητα στο νερό (2 kPa)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-45/100 °C	-49/212 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	120 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 935 kg/m ³	περ. 58 lbm/ft ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 47500	περ. 190 MNs/g
Σταθερότητα UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 μήνες)	-
Μετά την τεχνητή γήρανση:			
- αδιαπερατότητα στο νερό (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	σύμφωνο	-
- αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	450/350 N/50 mm	51/40 lbf/in
- επιμήκυνση	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	-
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-45 °C	-49 °F

(1) Τα δεδομένα των δοκιμών γήρανσης στο εργαστήριο δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απόβλεπτες αιτίες υποβάθμισης του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη τις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, συνιστάται να περιορίσετε προληπτικά την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στο εργοτάξιο στις 3 εβδομάδες το μέγιστο.

Η μεταφορά και η αποθήκευση πρέπει να πραγματοποιούνται με τους κυλίνδρους σε όρθια θέση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο χώρο έως την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 03 02.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	ταινία	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTTT750	BYTUM 750 TT	TT	1	40	40	3.3	131	431	20