

START BAND

CE
EN 13984

BANDE D'ARASE À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ÉLASTICITÉ

Grâce à son élasticité, il est extrêmement facile à installer même autour des coins et résiste en cas de perforations ou de fixation mécanique.

DURABILITÉ

Il est compatible avec le bitume, ne se dégrade pas et résiste aux rayons UV. Il résiste à l'usure due au piétinement et aux basses températures.

COMPOSITION

support : caoutchouc synthétique à base d'EPDM



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	USC units
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Résistance à la traction	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Allongement	DIN 53504	≥ 300 %	-
Résistance à la déchirure au clouage	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Imperméabilité à l'eau	EN 1928	conforme	-
Durabilité :			
- imperméabilité après vieillissement artificiel	EN 1296/EN 1928	conforme	-
- en présence d'alcalis	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Résistance aux températures	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Température d'application	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

CODES ET DIMENSIONS

	CODE	B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

■ DOMAINES D'APPLICATION



■ PRODUITS CONNEXES



CUTTER
page 394



PRIMER SPRAY
page 112



HAMMER STAPLER 22
page 396



DOUBLE BAND
page 68



LARGE GAMME, ÉGALEMENT ADHÉSIF

Également disponible en version adhésive (STAR-TA120 et STARTA160), idéale dans l'application combinée avec le produit ALU START, pour un ancrage au sol infailible.

SÉCURITÉ

Au fil du temps, il protège les murs et les parois de fondation de l'humidité ascensionnelle, même à des températures extrêmes. Convient également comme bande d'arase générique.