

# MS SEAL

## SELLANTE MS POLÍMERO DE ALTA ELASTICIDAD



### PINTABLE

Se puede pintar por encima con pinturas/barnices al agua utilizados habitualmente en la construcción.

### EFICAZ

MS SEAL, puro, monocomponente, casi sin contracción y elevada elasticidad, ofrece una alternativa para garantizar la estanquidad al aire en caso de sellado a la vista, también de uniones sujetas a movimiento.



## DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                                   | normativa   | valor                       | USC units   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Clasificación                                               | EN 15651-1  | F-EXT/INT-CC <sup>(1)</sup> | -           |
| Densidad                                                    | -           | 1,5 g/mL                    | 12.5 lb/gal |
| Durabilidad                                                 | EN 15651    | superado                    | -           |
| Tiempo de reticulación superficial a 20 °C / 50 % HR        | -           | aprox. 20 min               | -           |
| Velocidad de endurecimiento a 20 °C / 50 % HR               | -           | 2,5 mm/24 h                 | 0.1 in/24 h |
| Resistencia a la temperatura                                | -           | -40/+100 °C                 | -40/+121 °F |
| Temperatura de aplicación (cartucho, ambiente y soporte)    | -           | +5/+35 °C                   | +41/+95 °F  |
| Dureza Shore A                                              | DIN 53505   | 25                          | -           |
| Alargamiento a la rotura                                    | ISO 8339    | 400%                        | -           |
| Alargamiento a la tracción después de la inmersión en agua  | ISO 10590   | ningún hundimiento          | -           |
| Propiedades de tracción bajo pretensión prolongada a -30 °C | EN ISO 8340 | ningún hundimiento          | -           |
| Recuperación elástica                                       | ISO 7389    | > 70%                       | -           |
| Resistencia a la fluencia                                   | ISO 7390    | ≤ 3 mm                      | ≤ 0.12 in   |
| Reacción al fuego                                           | EN 13501-1  | clase E                     | -           |
| Emisiones de VOC                                            | EN 16516    | muy bajas                   | -           |
| Clasificación VOC francesa                                  | ISO 16000   | A+                          | -           |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(2)</sup>                | -           | +5/+25 °C                   | +41/+77 °F  |

<sup>(1)</sup>Sellante no estructural para elementos de fachada, para uso en exteriores e interiores, también en zonas con climas fríos.

<sup>(2)</sup>Conservar el producto en un lugar seco y cubierto. Controlar la fecha de producción indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH212 Atención Durante el uso se puede formar polvo respirable peligroso. Evitar inhalar el polvo. EUH208 Contiene CAS 1760-24-3 y CAS 2768-02-7. Puede provocar una reacción alérgica.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO       | contenido<br>[mL] | contenido<br>[US fl oz] | color  | versión         |    |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------|----|
| MSSEALWHI600 | 600               | 20.29                   | blanco | cartucho blando | 12 |
| MSSEALGRE600 | 600               | 20.29                   | gris   | cartucho blando | 12 |



## PRESTACIONES

Excelente resistencia al envejecimiento y a los rayos UV. Clasificado como sellante no estructural para elementos de fachada, para uso en exteriores e interiores, también en zonas con climas fríos (tipo F-EXT-INT-CC) según EN 15651-1.

## SEGURO

Sellante monocomponente universal, ideal para pegar y sellar los materiales de construcción más comunes. También es adecuado para sellar paredes o suelos de locales destinados al procesamiento o la preparación de productos alimenticios.