

# BUTYL BAND

## CINTA BUTÍLICA BIADHESIVA UNIVERSAL



### RESISTENTE

La malla de poliéster garantiza compacidad y gran resistencia.

### HERMÉTICO

Indicado para sellados estancos de uniones madera-madera y/o madera-hormigón.



## DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                    | normativa   | valor           | USC units       |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Adherencia inicial +23/+5 °C                 | ASTM D 2979 | 9/14 N          | 2.0/3.1 lbf     |
| Resistencia a la tracción MD/CD              | EN 12311-1  | 115/140 N/50 mm | 13.13/16 lbf/in |
| Alargamiento MD/CD                           | EN 12311-1  | 15/15%          | -               |
| Fuerza de adhesión en acero a 180°           | ASTM D 1000 | 31 N/10 mm      | 17.7 lbf/in     |
| Reacción al fuego                            | EN 13501-1  | clase E         | -               |
| Resistencia a la temperatura                 | -           | -40/+130 °C     | -40/+266 °F     |
| Temperatura de aplicación <sup>(1)</sup>     | -           | +0/+45 °C       | +32/+113 °F     |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(2)</sup> | -           | +0/+50 °C       | +32/+122 °F     |
| Clasificación VOC francesa                   | ISO 16000   | A+              | -               |
| Emisiones de VOC                             | EN 16516    | muy bajas       | -               |
| Presencia de disolventes                     | -           | no              | -               |
| Exposición a los agentes atmosféricos        | -           | 2 semanas       | -               |

<sup>(1)</sup>Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

<sup>(2)</sup>Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo. Se recomienda conservar el producto a temperatura ambiente hasta que se aplique, ya que es sensible a los cambios de temperatura. Se sugiere aplicarlo durante las horas más frescas en verano y las horas más calurosas en invierno, posiblemente con una pistola de aire caliente.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |    |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| BUTYLBAND1501 | 15        | 1         | 15       | 0.6       | 39         | 49        | 20 |
| BUTYLBAND1502 | 15        | 2         | 10       | 0.6       | 79         | 33        | 13 |



### MEZCLA BUTÍLICA ESPECIAL

Gracias a la especial formulación en butilo modificado, asegura una excelente durabilidad incluso si se somete a estrés térmico y a rayos UV.

### ADAPTABLE

El butilo también se adapta perfectamente a la colocación en espacios reducidos y en perfiles irregulares sin oponer resistencia.