

SMART FOAM

PIANKA USZCZELNIAJĄCA DO STOSOWANIA OGÓLNEGO

BARDZO NISKA EMISJA

Kompatybilność do użytku wewnątrz pomieszczeń, sprawdzona i certyfikowana znakiem EC1 plus.

KONTROLOWANE ROZSZERZANIE

Specjalna formuła ogranicza rozszerzenie pianki po aplikacji, dzięki czemu nie wywiera ona nadmiernego nacisku na klejone elementy.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Czas tworzenia błony 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 min	-
Czas cięcia 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	-
Czas niezbędny do całkowitego stwardnienia 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Odporność na temperaturę po utwardzeniu	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura nakładania (kartusz)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Temperatura nakładania (otoczenie i podłoże)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Przewodność cieplna (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0 021 BTU/h·ft·°F
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102-1 EN 13501-1	klasa B3 F	- -
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura transportu	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Podane dane mogą zmieniać się w zależności od grubości nakładanego produktu i konkretnych warunków układania: temperatury, wilgotności, wentylacji, chłonności podłoża.

⁽²⁾ Przechowywać produkt pionowo, w suchym i osłoniętym miejscu. Sprawdzić datę produkcji, podaną na kartuszu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	wydajność [L]	zawartość [US fl oz]	wydajność [US gal]	kartusz	wersja	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminium	pistolet	12



STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

Stanowi dobry kompromis pomiędzy wydajnością, elastycznością i ceną, z zapewnieniem przyczepności i hermetyczności.

UNIWERSALNOŚĆ

Uniwersalne rozwiązanie do wypełniania pustych przestrzeni, takich jak połączenia, szczeliny wokół rur i przestrzenie ogólnie.