MULTI BAND

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

VYSOKÁ PŘILNAVOST
Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

OMÍTATELNÁ
Technická tkanina, která je ideální pro následné omítání, umožňuje zakrytí pásky obkladem a omítkou.



SLOŽENÍ

1. **podklad**: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
2. **lepidlo**: akrylová disperze bez rozpouštědel
3. **separační vrstva:** silikonový papír

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	-	0,6 mm	*24 mil*
Pevnost v tahu	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17,1 lbf/in*
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3,5 US Perm*
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Teplota aplikace(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Skladovací teplota(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
S rozpouštědly	-	ne	-

(1)Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.
(2)Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.
(3)Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.
(4)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2,4*	*2,4*	*82*	10

rothoblaas

OBLASTI POUŽITÍ









SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERZÁLNÍ

Vynikající pro utěsnění překryvů fólií zvenku a zevnitř.

BEZPEČNÝ

Díky svému speciálnímu složení zabraňuje nekontrolovanému průchodu vzduchu a zajišťuje dokonalé utěsnění proti vzduchu a větru za všech okolností.