MULTI BAND

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
Τεχνικό ύφασμα άριστο για εφαρμογές κάτω από σοβά, ώστε να παρέχει βέλτιστη αισθητική χάρη στη δυνατότητα απόκρυψης της ταινίας πίσω από επενδύσεις και σοβά.



ΣΥΝΘΕΣΗ

1. **υποστήριγμα**: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
2. **κόλλα**: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
3. **διαχωριστικό στρώμα**: χαρτί σιλικόνης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	*USC units*
Πάχος	-	0,6 mm	*24 mil*
Αντίσταση στην έλξη	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες[1]	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες[1]	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Θερμοκρασία εφαρμογής[3]	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Θερμοκρασία αποθήκευσης[3]	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

[1]Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.
[2]Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.
[3]Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.
[4]Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10

rothoblaas

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ









ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαιρετικό για στεγάνωση της επικάλυψης των μεμβρανών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεσή της, αποτρέπει τη μη ελεγχόμενη διέλευση του αέρα, εξασφαλίζοντας πάντα άριστη στεγανότητα στον αέρα και στον άνεμο.