MULTI BAND

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

POVEĆANO PRIJANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prianjanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina savršena je za naknadno žbukanje omogućujući odličnu estetiku zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.



SASTAV

1. **potpora**: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
2. **adheziv:** akrilna disperzija bez otapalā
3. **sloj odvajanja:** silikonski papir

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	–	0,6 mm	*24 mil*
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Temperatura primjene(3)	–	> -10 °C	*> +14 °F*
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Temperatura skladištenja(3)	–	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1)Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.
(2)Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.
(3)Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.
(4)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10

rothoblaas

PODRUČJA PRIMJENE









POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERZALNO

Izvrsno je za brtvljenje preklapanja membrana na otvorenom i u zatvorenom.

SIGURNO

Zahvaljujući posebnom sastavu, izbjegava se nekontrolirani prolazak zraka kako bi se uvijek jamčila savršena zrakotijesnost.