# MULTI BAND

## SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED
HIGH STABILITY

### WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

### NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA
Tkanina techniczna, idealna do późniejszego tynkowania, umożliwia uzyskanie wysokiej estetyki dzięki możliwości ukrycia taśmy pod powłokami i tynkiem.




## SKŁAD

1. **podkład:** dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
2. **klej**: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
3. **warstwa oddzielająca:** arkusz silikonowy

## DANE TECHNICZNE

| Właściwości | norma | wartość | *USC units* |
|---|---|---|---|
| Grubość | - | 0,6 mm | *24 mil* |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 29864 | 44,0 N/10 mm | *25.1 lbf/in* |
| Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min. | EN 29862 | 5,0 N/10 mm | *2.9 lbf/in* |
| Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min. | EN 29862 | 9,0 N/10 mm | *5.1 lbf/in* |
| Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach(1) | EN 12316-2 | 15,0 N/50 mm | *1.7 lbf/in* |
| Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach(1) | EN 12317-2 | 150,0 N/50 mm | *17.1 lbf/in* |
| Paroprzepuszczalność (Sd) | EN 1931 | < 1 m | *> 3.5 US Perm* |
| Narażenie na działanie warunków atmosferycznych | - | 3 miesięcy | - |
| Temperatura nakładania(3) | - | > -10 °C | *> +14 °F* |
| Odporność na wysoką temperaturę | - | -40/+100 °C | *-40/+212 °F* |
| Temperatura składowania(3) | - | +5/+25 °C | *+41/+77 °F* |
| Obecność rozpuszczalników | - | nie | - |

(1) Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.
(2) Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.
(3) Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.
(4) Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

## KODY I WYMIARY

| KOD | liner [mm] | B [mm] | L [m] | *liner [in]* | *B [in]* | *L [ft]* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MULTI60** | 60 | 60 | 25 | *2,4* | *2,4* | *82* | 10 |



rothoblaas

## ZAKRES ZASTOSOWANIA









## PRODUKTY POWIĄZANE




PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN




PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



### UNIWERSALNOŚĆ

Przeznaczona jest do uszczelniania zakładek membran, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

### BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki specjalnemu składowi zapobiega niekontrolowanemu przepływowi powietrza, zapewniając zawsze doskonałą hermetyczność i wiatroszczelność.