MULTI BAND

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ, INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

ADEZIUNE SPORITĂ
Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE
Țesătură tehnică perfectă pentru a fi apoi tencuită, permițând obținerea unui rezultat estetic excelent datorită posibilității de a ascunde banda în spatele placajelor și tencuielii.



COMPOZIŢIE

1. **suport**: membrană permeabilă din PP cu două straturi
2. **adeziv**: dispersie acrilică fără solvenți
3. **strat de separare**: hârtie cu silicon

DATE TEHNICE

Proprietăţi	standard	valoare	*USC units*
Grosime	-	0,6 mm	*24 mil*
Rezistenţă la tracţiune	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe PP după 24 de ore(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Temperatură de aplicare(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Temperatură de depozitare(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Prezenţă solvenţi	-	nu	-

(1)Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.
(2)Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.
(3)Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.
(4)Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10

rothoblaas

DOMENII DE APLICARE









PRODUSE ASOCIATE



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERSAL

Excelent pentru a sigila suprapunerea membranelor, atât la interior, cât și la exterior.

SIGUR

Datorită compoziției sale speciale, împiedică un flux necontrolat de aer, garantând întotdeauna o perfectă etanșare la aer și la vânt.