MULTI BAND

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕННОГО ШВА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ, ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД ШТУКАТУРКУ

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей, в т. ч. при низких температурах.

ПОД ШТУКАТУРКУ

Техническая ткань подходит для последующего оштукатуривания, обеспечивая превосходный эстетический результат благодаря возможности скрыть ленту за покрытиями и штукатуркой.



СТРУКТУРА

1. **основа:** двухслойная диффузионная мембрана из PP
2. **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
3. **разделительный слой:** силиконовая бумага

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	-	0,6 мм	*24 mil*
Прочность на отрыв	EN ISO 29864	44,0 Н/10 мм	*25,1 lbf/in*
Сила адгезии на OSB под углом 90° через 10 мин	EN 29862	5,0 Н/10 мм	*2,9 lbf/in*
Сила адгезии на OSB под углом 180° через 10 мин	EN 29862	9,0 Н/10 мм	*5,1 lbf/in*
Сила адгезии (средняя) на мембране из PP через 24 часа(1)	EN 12316-2	15,0 Н/50 мм	*1,7 lbf/in*
Сдвиговая адгезия соединения на мембране из PP через 24 часа(1)	EN 12317-2	150,0 Н/50 мм	*17,1 lbf/in*
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 1 м	*> 3.5 US Perm*
Воздействие атмосферных факторов	-	3 месяцев	-
Температура нанесения(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Стойкость к температурам	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Температура хранения(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Растворители в составе	-	нет	-

(1) Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 15 Н/50 мм.
(2) Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 40 Н/50 мм.
(3) На сухом основании и при температуре > 0 °C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.
(4) Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. N°	защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]	*защ. пленка [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10

rothoblaas

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ









СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Превосходно подходит для стыковки наружных и внутренних мембран.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря особому составу предотвращает неконтролируемое прохождение воздуха, обеспечивая постоянную воздухо- и ветронепроницаемость.