MULTI BAND

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM, TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

POVEČAN OPRIJEM
Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO
Tehnična tkanina, ki je kot nalašč za naknadno ometavanje saj omogoča odlične estetske rezultate zahvaljujoč možnosti zakritja traku pod obloge in omet.



SESTAVA

1. **podlaga**: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
2. **lepilo:** akrilna disperzija brez topil
3. **ločevalni sloj:** silikonski papir

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	-	0,6 mm	*24 mil*
Natezna trdnost	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Temperatura skladiščenja(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Prisotna topila	-	ne	-

(1)Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.
(2)Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.
(3)Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.
(4)Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2,4*	*2,4*	*82*	10

rothoblaas

PODROČJA UPORABE









POVEZANI IZDELKI



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERZALEN

Odličen za tesnjenje prekrivanja membran tako z zunanje kot notranje strani.

VAREN

Zahvaljujoč svoji posebni sestavi preprečuje nenadzorovano prehajanje zraka in vedno zagotavlja brezhibno zaščito pred zrakom in vetrom.